

AS 30 - Heavy Cut Polishing Cream -

Produktbeschreibung

Menzerna AS 30 ist eine abrasive Poliersalbe. Sie beseitigt Sprühnebel, starke Gebrauchs- und Schleifspuren zügig und zuverlässig. Die Poliersalbe ist besonders für weiche, frische Lacke geeignet. Die Rezeptur ist auf Wasserbasis sowie ohne Silikone.

<p>Allgemeine Hinweise:</p> <p>Produktgruppe: Heavy Cut Kategorie: Alternative Cut: 10 Gloss: 3 Anwendung: Lackiererei</p> <p>Lagerung: 5- 30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden Farbe: Weiß Gebinde: 1kg: 14992.203.001 3kg: 14992.204.001 7kg: 14992.200.001 15kg: 14992.210.001 310kg: 14992.532.001</p>	<p>Chemische Hinweise:</p> <p>Dichte: - Viskosität: cremig</p> <hr/> <p>Technische Hinweise:</p> <p>Max. P800 Schliffentfernung: Verwenden mit: Heavy Cut Foam Pad Lammfell Pad Medium Cut Foam Pad Drehzahlempfehlung: Rotativ: 500-800 U/min Exzentrisch: niedriger Drehzahlbereich Druckempfehlung auf Poliermaschine: Mit viel Druck arbeiten</p>
--	---

Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Vor Gebrauch Flasche schütteln und folgende Produktmenge auf das Polierpad auftragen.
 Empfehlung bei einer 40cm x 40cm großen Fläche:
 Pad mit Durchmesser 95mm: 3-4 erbsengroße Tropfen
 Pad mit Durchmesser 150mm: 5 erbsengroße Tropfen
 Pad mit Durchmesser 180mm: 6-7 erbsengroße Tropfen
3. Bei starken Gebrauchsspuren Menzerna Heavy Cut Foam Pad oder Lammfell Pad verwenden. Bei einer rotativen Poliermaschine das Menzerna Standard Lammfell Pad und bei einer exzentrischen Poliermaschine das Menzerna Orbital Wool Pad verwenden.
4. Verwenden Sie eine rotative oder exzentrische Poliermaschine und arbeiten Sie im Kreuzgang. Während des Polierens starken gleichmäßigen Druck ausüben und mit gleichbleibender Drehzahl das Produkt ausfahren.
5. Um die Verarbeitung der Paste zu vereinfachen, kann diese mit Wasser verdünnt werden.
6. Die Politur erscheint am Anfang leicht milchig und sollte so lange ausgearbeitet werden, bis nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
7. Nach dem Polieren Politurrückstände mit Premium Mikrofasertuch ohne Druck entfernen.

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
 Tel.: +49-7222-9157-0
 office@menzerna.com

8. Schleif- und Gebrauchsspuren sind nun beseitigt. Zur Glanzerhöhung AS 30 mit dem Medium Cut Foam Pad nacharbeiten. Für eine perfekt glänzende Oberfläche wenden Sie nun ein Menzerna Medium Cut Produkt und ein Menzerna Finish an.

Menzerna System

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Standard- Produkte	HCC1000	MCP2500	FF3000	Power Lock Ultimate
Alternative- Produkte	HCC1100	MCP2400	SF3500	Liquid Carnauba
	AS 30	MCP2200	SFP3800	Sealing Wax
Premium- Produkte	SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE		Power Protect Ultra 2in1	
	HCC400/ HCC400 GREEN LINE			
	One-Step Polish 3in1			
Premium Pads	Wool/ Heavy Cut Pad	Medium Cut Foam Pad	Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
 Tel.: +49-7222-9157-0
 office@menzerna.com