Technisches Datenblatt

Heavy Cut Compound 1000

- Pad Use -

menzerna polishing compounds

Produktbeschreibung

Menzerna Heavy Cut Compound 1000 (HCC 1000) ist eine hochwirksame, kostengünstige Schleifpolitur für Automobil-Klarlacke. HCC 1000 beseitigt Sprühnebel, starke Gebrauchs- und Schleifspuren sicher und zuverlässig.

Abtrag:									9	
Glanz:			3							

Farbe:	Weiß
Dichte:	1,5 kg/l
Lagerung:	5-30 °C, Frost und direkte Sonne vermeiden
Anwendung:	Rotativ, exzentrisch
Drehzahlempfehlung:	800 U/min
Maximale Schliffentfernung:	P1500 (Pad)

Pad Empfehlung:

- Heavy Cut Foam Pad
- Standard Pad Hard

Anwendungsempfehlung

1.	Oberfläche gründlich reinigen.
2.	Flasche schütteln und je nach Pad-Größe 3 (ø95 mm) -7 (ø180 mm) erbsengroße Tropfen Polish auf das Polierpad auftragen. Bei starken Gebrauchsspuren Menzerna Heavy Cut Foam Pad verwenden.
3.	Arbeiten Sie im Kreuzgang. Während des Polierens starken, gleichmäßigen Druck ausüben und mit gleichbleibender niedriger Drehzahl das Produkt ausfahren
4.	Die Politur ist ausgearbeitet, wenn nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
5.	Politurrückstände mit einem Mikrofasertuch entfernen
6.	Schleif- und Gebrauchsspuren sind nun beseitigt. Für eine perfekt glänzende Oberfläche wenden Sie nun ein Menzerna Finish an, um entstandene Hologramme zu beseitigen.

Das Menzerna-System

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Standard- Produkte	HCC 1000	MCP 2000	FF 3000	Power Lock Ultimate, Liquid Carnauba, Sealing Wax Protection
	HCC 1100	MCP 2400	SF 3500	
		MCP 2500	SFP 3800	
Premium- Produkte	SHC 300		Power Protect Ultra 2in1	
	HCC 400			
		One-Step Polish 3in1		

Gebindegrößen

Flasche, Kunststoff, 250 ml	22984.281.001
Flasche, Kunststoff, 1 Liter	22984.261.001
Weitere Gebinde auf Anfrage	

Mehr Informationen zu den Produkten unter:

Instagram YouTube Menzerna.de

Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Bitte prüfen Sie vor der ersten Anwendung unseres Produktes, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Es gelten unsere AGB für dieses Produkt, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen.

Menzerna Polishing Compounds GmbH &Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com

Copyright menzerna polishing compounds GmbH & CO KG – Vollständige/ auszugsweise Verwendung ohne vorherige Zustimmung untersagt.

Stand: **TDB_HCC1000_22984_20231113_DE**