Technisches Datenblatt

Medium Cut Polish 2200

- Cut & Medium Polish -

menzerna polishing compounds

Produktbeschreibung

Menzerna Medium Cut Polish 2200 (MCP 2200) ermöglicht eine hohe Schleifwirkung im Medium Polish Prozess bei herausragender Performance hinsichtlich Glanz- und Schliffentfernung. Geeignet zur Beseitigung von Kratzerfehlstellen, Frischlack- Schleifstellen sowie Wasch- und Gebrauchsspuren.

Abtrag:						6				
Glanz:							7			

Farbe:	Weiß
Dichte:	1,1 kg/l
Lagerung:	5-30 °C, Frost und direkte Sonne vermeiden
Anwendung:	Rotativ, exzentrisch
Drehzahlempfehlung:	Start: 800-1500 U/min Ende: 1800-2000 U/min
Maximale Schliffentfernung:	P 3000
Haltbarkeit Versiegelung:	-

Pad Empfehlung:

- Premium Medium Cut Foam Pad
- Standard Medium Pad

Anwendungsempfehlung

1.	Oberfläche gründlich reinigen.
2.	Flasche schütteln und je nach Pad-Größe 3 (ø95 mm) -7 (ø180 mm) erbsengroße Tropfen Polish auf das Polierpad oder Lammfell auftragen. Zur Beseitigung von Kratzerfehlstellen, Frischlack- Schleifstellen, Wasch- und Gebrauchsspuren Medium Cut Foam Pad verwenden
4.	Arbeiten sie im Kreuzgang. Während des Polierens mittleren, gleichmäßigen Druck ausüben und mit gleichbleibender mittlerer Drehzahl das Produkt ausfahren.
5.	Die Politur ist ausgearbeitet, wenn nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
6.	Politurrückstände mit einem Mikrofasertuch entfernen
7.	Kratzerfehlstellen, Frischlack- Schleifstellen sowie Wasch- und Gebrauchsspuren sind nun entfernt. Um Hologramme zu beseitigen und eine perfekt glänzende Oberfläche zu erreichen, verwenden Sie nun ein Menzerna Finish Produkt.

Das Menzerna-System

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Standard- Produkte	HCC 1000	**MCP 2200**	FF 3000	Power Lock Ultimate, Liquid Carnauba, Sealing Wax Protection
	HCC 1100	MCP 2400	SF 3500	
		MCP 2500	SFP 3800	
Premium- Produkte	SHC 300		Power Protect Ultra 2in1	
	HCC 400			
		One-Step Polish 3in1		

Gebindegrößen

Flasche, Kunststoff, 250 ml	22771.281.001
Flasche, Kunststoff, 1 Liter	22771.261.001
Weitere Gebinde auf Anfrage	

Mehr Informationen zu den Produkten unter:

Instagram YouTube Menzerna.de

Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Bitte prüfen Sie vor der ersten Anwendung unseres Produktes, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Es gelten unsere AGB für dieses Produkt, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen.

Menzerna Polishing Compounds GmbH &Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com

Copyright menzerna polishing compounds GmbH & CO KG – Vollständige/ auszugsweise Verwendung ohne vorherige Zustimmung untersagt.

Stand: **TDB_MCP2200_22771_20231113_DE**