


Medium Cut Polish 2200

- Cut+ Medium Polish -

Produktbeschreibung

Menzerna Medium Cut Polish 2200 (MCP 2200) ist eine hochwirksame Politur für Automobil- Klarlacke. Menzerna MCP 2200 ermöglicht höhere Schleifwirkung im Medium Polish Prozess bei herausragender Performance hinsichtlich Glanz und Schlifffentfernung. Geeignet zur Beseitigung von Kratzerfehlstellen, Frischlack- Schleifstellen sowie Wasch- und Gebrauchsspuren.

<p>Allgemeine Hinweise:</p> <p>Produktgruppe: Medium Cut</p> <p>Kategorie: Alternative</p> <p>Cut: 6</p> <p>Gloss: 7</p> <p>Anwendung: Detailing/ Lackiererei</p> <p>Lagerung: 5-30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden</p> <p>Farbe: Weiß</p> <p>Gebinde: 250 ml: 22771.281.001 1 L: 22771.261.001</p>	<p>Chemische Hinweise:</p> <p>Dichte: 1,1 kg/l</p> <p>Viskosität: 9-15 Pas</p>	
<p>Technische Hinweise:</p> <p>Max. Schlifffentfernung: P3000</p> <p>Verwenden mit: Medium Cut Foam Pad Heavy Cut Foam Pad Lammfell</p> <p>Drehzahl: Rotative: 800-1200 U/min Exzentrisch: Abh. vom Hersteller</p>		

Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Vor Gebrauch Flasche schütteln und geringe Produktmenge auf das Polierpad auftragen.
(Ein erbsengroßer Tropfen reicht für eine Fläche von ca. 40x40 cm aus)
3. Zur Beseitigung von Kratzerfehlstellen, Frischlack- Schleifstellen, Wasch- und Gebrauchsspuren Medium Cut Foam Pad verwenden. Um etwas mehr Cut zu erzielen, Menzerna Lammfell oder Heavy Cut Foam Pad benutzen. Bei einem neuen oder trockenen Pad genügend Politur verwenden, damit keine starken Hologramme entstehen.
4. Verwenden Sie eine rotative oder exzentrische Poliermaschine und arbeiten Sie im Kreuzgang.
Zu Beginn des Polierens leichten Druck ausüben. In den letzten Arbeitsgängen den Druck wegnehmen und die Geschwindigkeit der Poliermaschine um 10% erhöhen.
5. Die Politur erscheint am Anfang leicht milchig und sollte so lange ausgearbeitet werden, bis nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist.
6. Nach dem Polieren Politurrückstände mit Premium Mikrofasertuch entfernen.
7. Kratzerfehlstellen, Frischlack- Schleifstellen sowie Wasch- und Gebrauchsspuren sind nun entfernt.
Um Hologramme zu beseitigen und eine perfekt glänzende Oberfläche zu erreichen, verwenden Sie nun ein Menzerna Finish Produkt.

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
 Tel.: +49-7222-9157-0
 office@menzerna.com

Menzerna System

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Standard- Produkte	HCC1000	MCP2500	FF3000	Power Lock Ultimate
Alternative- Produkte	HCC1100	MCP2400	SF3500	Liquid Carnauba
		MCP2200	SFP3800	Sealing Wax
Premium- Produkte	SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE		Power Protect Ultra 2in1	
	HCC400/ HCC400 GREEN LINE			
		One-Step Polish 3in1		
Premium Pads	Wool/ Heavy Cut Pad	Medium Cut Foam Pad	Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
 Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com